



RAINBOW

FLOOR COLORING SYSTEM

COLOR PRIMER | Product Informatie Blad

Watergedragen kleurgrondlak voor creatieve kleureffecten op hout en kurk. Snel drogend, isolerend, reukarm.

EIGENSCHAPPEN

- Onbegrensde kleurmogelijkheden
- Ook in wit, zwart en grijstinten
- In combinatie met RigoStep blanke aflak ('base coat / clear coat' systeem)
- Voor dekkende en half transparante kleuren
- Unieke creatieve kleureffecten.

PROFIEL

Watergedragen, 1-componentige kleurgrondlak voor hout en kurk. De speciale formulering biedt optimale bescherming tegen verkleuring en het uitbloeden van inhoudsstoffen. RigoStep RAINBOW COLOR PRIMER is reukarm, VOS-arm, sneldrogend en soepel te verwerken. De droge kleurlaag is elastisch, taai en slagvast. RAINBOW COLOR PRIMER is, zoals de naam al doet vermoeden, in alle kleuren van de regenboog verkrijgbaar.



DEKKENDE KLEUREN

Door de unieke formule wordt het egaal dekkend kleuren van hout of kurk kinderlijk eenvoudig. Na het aanbrengen van 1 à 2 lagen RigoStep RAINBOW COLOR PRIMER, kan het oppervlak worden afgelakt met 2 à 3 lagen RigoStep aflak. Door de vrije keuze in aflak zijn naast de eindeloze kleuren die met RAINBOW te creëren zijn, ook glansgraad, bestendigheid en slijtvastheid aan te passen aan de behoefte van uw klant. Omdat de matheid van SKYLT op donkere kleuren als een lichte waasvorming zichtbaar kan zijn, adviseren wij om op echt donkere kleuren geen SKYLT toe te passen, maar een andere aflak uit het RigoStep assortiment.

UNIEKE KLEUREFFECTEN

Naast de vele kleuren zijn met RigoStep RAINBOW COLOR PRIMER ook talloze kleureffecten te realiseren. De meeste daarvan vereisen bewerking vooraf; sommige effecten kunnen echter ook heel goed in het werk worden gerealiseerd. Met uw eigen vakmanschap en creativiteit maakt u elk oppervlak uniek. Door de combinatie van RigoStep aflak en RAINBOW COLOR PRIMER ontstaat een uniek 'Base Coat / Clear Coat' systeem. Met dit systeem is het mogelijk om met dunne of onvolledige kleurlagen te werken, verschillende kleuren over elkaar heen aan te brengen, kleuren gedeeltelijk weg te schuren of te laten vervagen, et cetera. Het is immers de RigoStep aflak die de bescherming en slijtvastheid biedt!

Verpakking	1 en 5 liter blik *Kant en klaar op kleur gemaakt.
Rendement	10 - 12 m ² / liter *afhankelijk van ondergrond en toepassing.
Stofdroog	60 - 90 min.
Overlakbaar	2 - 3 uur
Dichtheid	ca. 1,03 - 1,25 kg / dm ³
pH waarde	ca. 8,5 - 9,0
Vaste stof gehalte	ca. 40 - 50% - EN ISO 3251 (gewicht)
VOS gehalte	< 100 gr/liter - Voldoet aan ARBO
Houdbaar	12 maanden *mits goed gesloten en koel bewaard.



RAINBOW

FLOOR COLORING SYSTEM

COLOR PRIMER | Product Informatie Blad

Ondergrond

Nieuw werk: De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Als laatste schuurgang voor het aanbrengen van RAINBOW COLOR PRIMER de ondergrond schuren met een slijpnet of schuurpapier korrel 120 (mono-schijf) of korrel 80 (multi-schijf).

Bestaand werk: Voorbereiding afhankelijk van het type ondergrond volgens het RigoStep Overlakadvies www.rigostep.nl kies voor "Bestanden downloaden" en vervolgens "Download pagina". Voer altijd een hechttest uit. Na deze voorbereiding verwerking als "Nieuw werk"

Verdunnen

RAINBOW COLOR PRIMER is op kleur gemaakt in principe gebruiksklaar.

Gereedschap

Gebruik een lakroller en een kwast. Gebruik verder alleen roestvast stalen en/of kunststof gereedschap. Reinig gereedschap vóór aandrogen met ruim water.

Applicatie

- Voor en tijdens verwerking regelmatig goed oproeren. Bij het gebruik van meerdere verpakkingen voor gebruik mengen om verschillen in tint te voorkomen.
- Breng voor een DEKKENDE afwerking RAINBOW COLOR PRIMER aan in 'volle' lagen, zodat de kleurlak mooi dicht vloeit. Voor een goede, gelijkmatige dekking en isolatie van de inhoudsstoffen zijn over het algemeen twee lagen nodig.
- Soms bloeden hout-inhoudsstoffen zo hardnekkig door, dat ze niet te isoleren zijn. Frans Grenen kan bij voorbeeld onder invloed van warmte en licht in de tijd (plaatselijk en op de noesten) geler kleuren. Maak uw klanten daarop attent.
- Voor de UNIEKE KLEUR EFFECTEN kan RAINBOW COLOR PRIMER ook met een kwast, spaan, spons of ander gereedschap worden aangebracht, om juist geen egaal maar een levendig en creatief effect te geven.

Tussenschuren

Voor het aanbrengen van de tweede kleurlaag in een DEKKENDE afwerking, het oppervlak zonodig lichtjes aanschuren. De vloer (en de werkruimte) vervolgens stofvrij maken. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.

Omstandigheden

Watergedragen producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen met zonwering of kranten tegen de ramen. Waterdamp moet afgevoerd worden, zorg daarom tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.

Droging

Handdroog : na 1 - 2 uur.
Overlakbaar : na 2 - 3 uur.

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas verder gaan met aflakken als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet droge laag grond- of aflak kan leiden tot defecten zoals onthechting, vlekjes, mud-cracking of krateren. Een verse laklaag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.

Rendement

Circa 10 - 12 m² per liter per laag. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

Levorm

Op bestelling o.v.v. kleurnummer. In 1 en 5 liter blikken, kant & klaar op kleur gemaakt. Voor relaties die werken met ons kleurenmengsysteem zijn ook de basislakken beschikbaar.

Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Houd er rekening mee dat in aangekleurd product de pigmenten kunnen uitzakken. RAINBOW COLOR PRIMER is niet vorstbestendig. De lak is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenuen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48