



TOP MATT

Watergedragen parketlak - 1 component

de allrounder

- Premium kwaliteit
- Zelfvernettend: geen verharder nodig
- Geschikt voor parket- en plankenvloeren
- Voor normaal tot zwaar gebruik
- Glasheldere, transparante lakfilm (geen verbleking)
- Fraaie, zeer matte optiek met "Wax Look"
- Glans < 15 - blijft ook mooi mat bij een lage kijkhoek

Profiel

Veelzijdige premium kwaliteit 1-component watergedragen parketlak. Minstens net zo goed als watergedragen 2-componenten lakken van de vorige generatie. TOP is zelfvernettend: u hoeft geen verharder toe te voegen, dus geen potlife en geen afval. TOP is reukarm, soepel te verwerken, strak vloeiend, blijvend helder en niet vergelend. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. TOP bevat geen isocynaat. TOP MATT onderscheidt zich door een zeer fraaie, matte optiek, ook vanuit een lage kijkhoek. De perfecte allround parketlak!

Toepassing

RigoStep TOP MATT is ontwikkeld voor parket- en plankenvloeren in intensief belopen woonkamers, entrees, trappen, kleine kantoren, praktijkruimten etc.

Eigenschappen

Natte lak	Dichtheid	: 1,03 kg/dm ³	ISO 2811
	Viscositeit	: 35 sec	DIN 53211 - Cup 4, 20 °C
	pH-waarde	: 8	ISO 976
	Gehalte vaste stof	: ~ 30 % gew	EN ISO 3251
	Gehalte VOS	: 35 g/l	Oplosmiddelarm, voldoet aan ARBO
Droge lak	Glans 60°	: 12 gloss units	Gardner DIN 67530/ ISO 2813
	Glans 85°	: 24 gloss units	Gardner DIN 67530/ ISO 2813
	Hardheid	: 250 sec	Persoz - ISO 1522
	Slijtvastheid SIS	: 55 mg	Taber - SIS 923509 (1 kg/2000 omw)
	Slijtvastheid CS 17	: 25 mg	Taber - ASTM D4060 (1 kg/1000 omw)
	Bestendigheden	: ●●●●	DIN 68861 - deel 1B
	Krasvastheid	: > 550 gram	ISO 4586-2 (Taber Shear/Scratch tester)
Slagvastheid	: > 40 cm.kg	ISO 6272 (Kogelvalproef)	

Systeemopbouw

Op houtsoorten met pH-gevoelige inhoudsstoffen eerst RigoStep COLORWASH, SEAL of RAPID aanbrengen. Op kambala, afzelia en basralocus als grondlak RigoStep KAMBALA PRIMER of COLORWASH en als aflak DUO of SKYLTL gebruiken.

Nieuw werk
Bestaand werk

3 x RigoStep TOP of eerst een RigoStep grondlaag en daarna 2 x RigoStep TOP.
1 of 2 x RigoStep TOP aanbrengen (ondergrond eerst reinigen met RigoStep STRIP).

Voor het aanbrengen van een extra beschermlaag op kant-en-klaar parket of een niet met RigoStep gelakte vloer RigoStep DUO SATIN, DUO MATT of SKYLTL gebruiken.

Verwerking

Zie ook het RigoStep informatieblad 'Praktijktips'.

Ondergrond

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Vezelopwerking kan worden tegengegaan door het oppervlak goed te polijsten. Ook kan na het schuren met de wals het oppervlak worden afgenomen met een vochtige doek. Na droging het hout zoals gebruikelijk polijsten, daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken en direct de eerste (grond-) laklaag aanbrengen.

Niet verdunnen

RigoStep TOP is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.

Gereedschap

Gebruik een goed uitgespoelde RigoStep Parketlakroller, Rigo Steplicator of een volle, langharige kwast. Gebruik alleen roestvast stalen en/of kunststof gereedschap.

Applicatie	Reinig gereedschap vóór aandrogen met ruim water. Droog product lost op in aceton. Gelijkmatig in banen of vakken over de vloer verdelen. Verschillen in laagdikte vermijden. Het is belangrijk een watergedragen lak vol op te zetten. Een volle laag geeft een betere benatting, vloeit optimaal uit en droogt minder snel aan, zodat er meer tijd is voor het uitrollen en het maken van nat-in-nat aansluitingen.
Tussenschuren	Voor het aanbrengen van de laatste laklaag het oppervlak zondig lichtjes aanschuren. De vloer (en de werkruimte) vervolgens stofvrij maken. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.
Omstandigheden	Watergedragen producten niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zondig temperen. Waterdamp moet afgevoerd. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.
Extender	Bij relatief hoge temperatuur, lage RLV of bij applicatie op grotere oppervlakken kan de open tijd worden verlengd met het additief RigoStep EXTENDER.

Droging	- Handdroog	: na 1 - 2 uur.	- Licht belastbaar	: na 12 - 16 uur.
	- Overlakbaar	: na 2 - 3 uur.	- Volledig belastbaar	: na 7 - 14 dagen.

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd.

Altijd pas verder gaan met aflakken als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet droge laag grond- of aflak kan leiden tot defecten. Een verse laklaag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.

Rendement	Circa 10 m ² per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Op kaal hout de eerste laag wat voller aanbrengen (circa 8 m ² per liter).
------------------	--

Onderhoud	Met RigoStep FLOORPOLISH, CLEAN en STRIP. Zie de RigoStep Onderhoudswijzer volgens DIN 18356.
------------------	--

Levorm	Blank. In 4 en 10 liter verpakkingen van polyethyleen kunststof.
---------------	---

Houdbaarheid	Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. TOP is vorstbestendig, maar het verdient aanbeveling om bevriezing te voorkomen. De lak is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.
---------------------	---

Veiligheid	Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenuen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).
-------------------	---

Meer informatie	www.ursapaint.nl - www.rigospecialcoatings.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com .
------------------------	---

Helpdesk	+31 (0) 255 - 54 84 45.
-----------------	-------------------------

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Stand: juli 2006



De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponneerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.