



RAINBOW

FLOOR COLORING SYSTEM

COLOR WASH | Product Informatie Blad

Watergedragen kleurgrondlak voor creatieve kleureffecten op hout- en kurkvloeren. Snel drogend, isolerend, reukarm.

EIGENSCHAPPEN

- Verdiep, nuanceer of verander de houtkleur
- Op basis van snel drogende, niet vergelende oliën
- Kan worden aangekleurd met KLEURPIGMENT voor olie
- Overlakbaar met elke watergedragen RigoStep PU lak
- Full Solid formulering waarborgt aanzetvrij resultaat

PROFIEL

Watergedragen, 1-componentige, kleurgrondlak voor parket en kurk. De speciale formulering biedt optimale bescherming tegen het uitbloeden van hout-inhoudsstoffen. RigoStep RAINBOW – Color Primer is reukarm, VOS-arm, sneldrogend en soepel te verwerken. De droge kleurlaag is elastisch, taai en slagvast. RAINBOW – Color Primer is, zoals de naam al doet vermoeden, in alle kleuren van de regenboog verkrijgbaar.

COLORWASH is ook zeer geschikt voor industriële verwerking of voor toepassing in een olie- of olie-/waxstelsysteem. Vraag s.v.p. nadere informatie.

TOEPASSING

RigoStep COLORWASH is ontworpen voor het aanzetvrij verdiepen, nuanceren of veranderen van de kleur van houten oppervlakken, zoals parket, planken, meubelen, etc.

Er zijn diverse sfeertinten KLEURPIGMENT leverbaar: Naast de standaard tinten is in overleg nagenoeg elke andere gewenste tint leverbaar. Per liter COLORWASH maximaal twee blikjes KLEURPIGMENT bijmengen. Indien een minder sterke houtgloed of een snellere droogtijd worden gewenst, kunnen RigoStep SEAL of RAPID worden gebruikt.

RigoStep COLORWASH kan worden afgelakt met elke watergedragen RigoStep PU lak. Afwerken met DUO of SKYLT geeft het best mogelijke resultaat. Kambala (iroko), afzelia en basralocus uitsluitend afwerken met DUO of SKYLT.



Verpakking	1 liter blik
Rendement	40 - 50 m ² / liter *afhankelijk van ondergrond en toepassing.
Beloopbaar	direct (doeken onder schoenen binden).
Overlakbaar	min 16 uur
Dichtheid	0.95 kg / dm ³ , ISO 2811
pH waarde	-
Vaste stof gehalte	100 % gew, EN ISO 3251
VOS gehalte	0 g/l, voldoet aan arbo binnen
Houdbaar	24 maanden *mits goed gesloten en koel bewaard.



RAINBOW

FLOOR COLORING SYSTEM

COLOR WASH | Product Informatie Blad

Ondergrond:

Nieuw werk: De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof en tevens zorgvuldig gestopt. Als laatste schuurgang de ondergrond polijsten met een slijpnet of schuurpapier korrel 120 (mono-schijf) of korrel 80 (multi-schijf). Grover gepolijst hout kleurt sterker aan dan fijner gepolijst hout. Ook hout dat eerst is bevochtigd, kleurt sterker aan (voor het aanbrengen van COLORWASH het oppervlak wel weer goed laten drogen).

Bestaand werk: niet toepassen op bestaand werk.

Verdunnen:

Indien nodig mag tot maximaal 10% verdunner worden toegevoegd.

Gereedschap:

Gebruik een spons, spaan, taskitrekker, vloerborstel of volle, langharige kwast.
Reinig gereedschap vóór aandrogen met verdunner.

Applicatie:

- Alvorens te verwerken goed oproeren. RigoStep COLORWASH dun en gelijkmatig aanbrengen.
- Inwrijven met een dunne blauwe pad en daarna zorgvuldig droogwrijven met katoenen doeken (FLOORWIPERS) onder een dikke witte of beige pad.
- Voorkom dat COLORWASH in voegjes, kiertjes of open kwasten kan trekken.

Tussenschuren:

De laag COLORWASH niet schuren. COLORWASH minimaliseert vezelopwerking en meestal is tussenschuren overbodig. Het oppervlak zonodig alleen heel lichtjes aanschuren vóór het aanbrengen van de laatste laag aflak. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.

Omstandigheden:

COLORWASH niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +15 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. COLORWASH heeft om te drogen warmte en zuurstof nodig. Zorg tijdens het drogen van COLORWASH voor ruim voldoende ventilatie.

Droging:

Belooftbaar : direct (doeken onder schoenen binden)

Overlakbaar : na min 16 uur.

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65 % RLV, aanbevolen verbruik en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas verder gaan met aflakken als de laag COLORWASH voldoende droog is. Het insluiten van een niet droge laag COLORWASH kan leiden tot defecten.

Loop vóór het aflakken het oppervlak zorgvuldig na op onregelmatigheden.
Het oppervlak dient gelijkmatig van kleur, egaal mat en droog te zijn. Controleer ook of eventuele vellingen en voegjes volledig schoon en droog zijn. Zie voor aanwijzingen m.b.t. de verwerking van de aflak het RigoStep informatieblad van de betreffende aflak.

Rendement:

Circa 40 tot 50 m² per liter per laag. Het rendement kan afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode afwijken.

Levorm:

Op bestelling o.v.v. kleurnummer , in 1 liter blik.

Opslag/transport:

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking, tenminste houdbaar tot 24 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Houdt er rekening mee dat in aangekleurd product de pigmenten uitzakken. RigoStep COLORWASH is vorstbestendig. Product is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid:

Product bevat drogende olie. Materialen met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlennen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie:

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl

Helpdesk:

Tel: +31 (0) 255 - 54 84